



Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

ROMAN STONE

Piedra natural



TONO MULTICOLOR



RELIEVE




MURO



EXTERIOR



INTERIOR



RESIDENCIAL

FORMATOS 15 X 55

	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	7	NA	0.5775	23
PALLET	48	28	27.72	1104

ROMAN STONE

Piedra natural

			Valor requerido Required Value	Resultado Result
	Absorción de agua Water Absorption	%	0.17 %	Paso/ Conforme
	Modulo de ruptura (Moduls of rupture)	Mpa	280-320 mpa	Paso / Conforme
	Resistencia a la abrasión (Abrasion resistance)	mm3	1.14 g / cm	Fase 3 (750 ciclos)
	Resistencia a los químicos (Resistance to chemicals)		98.52%	GLA / GHA / GA
	Resistencia a los rayones	MOHS	6.5 Mohs	Paso/ Conforme
	Densidad Aparente (Bulk density)		2.63- 2.78 g/m3	Conforme
	Fuerza compresiva (Compressive strenght)		56-76 Mpa	Conforme

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign