


Características Técnicas / Technical Features

QUARZ GREY | WHITE

Porcelanato Esmaltado

ENSAYOS	RESULTADOS	
	MEDIDAS (%)	CUMPLE CON LA NORMA
EN-101 MOHS SCALE	RESULTADO TEST SAMPLE 1 2 3	9 9 9
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	RESULTADO	V
BOT-3000 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN	RESULTADO WET SAMPLE 1: 0,72 - 0,74 - 0,74 - 0,73 2: 0,74 - 0,73 - 0,72 - 0,73 3: 0,72 - 0,72 - 0,74 - 0,74	0,73 0,73 0,73
DIN 51130 - RESISTENCIA ADHERENCIA	RESULTADO	R11
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	A
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 %	LA
	ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l	
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	
	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
	ACEITE DE OLIVA	5

OBSERVACIONES:	Vº Bº LABORATORIO :
----------------	---------------------



GANTE
 Gral. Pablo A Gonzalez Garza
 #500, Col. San Jerónimo,
 Monterrey, Nuevo León
 México

www.gante.mx