




Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

SAXA BEIGE


Porcelanato masa coloreada



PISO



MURO



EXTERIOR



ALTO USO COMERCIAL




RESIDENCIAL



MATE

FORMATOS



25 x 50



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	10	NA	1.25	23.6
PALLET	480	48	60.96	1132.8

ESPESOR: 9.2 mm

SAXA BEIGE

Porcelanato masa coloreada

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	SAXA
		R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT	UNI EN ISO 10545-3	CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,89
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE DEEP ABRASION	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

[/ gante.mx](https://www.gante.mx)

[/ gantedesign](https://www.gantedesign.com)

SAXA BEIGE

Porcelanato masa coloreada

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	SAXA
		R11
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	5
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 ANNEXE A (NA.1) BAREFOOT RAMP TEST	A+B+C
	DIN EN 16165 ANNEXE B (NA.2) SHOD RAMP TEST	R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	$\mu > 0,40$
	D.C.o.F / ANSI A326.3	$> 0,42$
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A ₁ /A1

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE


Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx

  / gantedesign

SAXA BEIGE

Porcelanato masa coloreada

 | PREMIUM DESIGN

25 x 50



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Regio Parque Industrial Santa Catarina,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / [gante.mx](https://www.gante.mx)

  / [gantedesign](https://www.gantedesign.com)

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

