



Brazilian Quartzite Blue.



Brazilian Quartzite Green

Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

BRAZILIAN QUARTZITE BLUE | GREEN

Porcelanato esmaltado pulido



PISO



MURO



RECTIFICADO



INTERIOR



RESIDENCIAL



PULIDO

FORMATOS



120 x 280



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	1	NA	3.35	54
PALLET	38	38	127.3	2052

ESPESOR: 6 mm

BRAZILIAN QUARTZITE BLUE | GREEN

Porcelanato esmaltado pulido

WŁAŚCIWOŚCI, PHYSICAL PROPERTIES, EIGENSCHAFTEN СВОЙСТВА, ВЛАСТИВОСТІ		NORMA NORM НОРМА	WYMAGANIA NORMY REQUIREMENTS NORMANFORDERUNGEN ТРЕБОВАНИЯ НОРМЫ ВИМОГИ НОРМИ	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY MEAN VALUE ACHIEVED DUROCHSCHNITTLLICH ERREICHTE PARAMETER СРЕДНІЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ	
	NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%] WATER ABSORPTION [%] WASSERAUFNAHME [%] ВОДОПОГЛОЩЕННЯ [%] ВОДОПОГЛИНАННЯ [%]	PN-EN ISO 10545-3	≤ 0,5	< 0,1	
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm ²] MODULUS OF RUPTURE [N/mm ²] BIEGEFESTIGKEIT [N/mm ²] ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ [Н/ММ ²] МІЦНІСТЬ НА ВИГІН [Н/ММ ²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 45	
	SILA ŁAMIĄCA [N] BREAKING STRENGTH [N] BRUCHKRAFT [N] ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ [Н] МІЦНІСТЬ НА РОЗРЫВ [Н]	PN-EN ISO 10545-4	> 1300	> 2100	
	MROZOODPORNOŚĆ FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	PN-EN ISO 10545-12	Wymagane Required Erforderlich Требуется Необідна	mrozoodporna resistant frostbeständig морозостойкая морозостійка	
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI ABRASION RESISTANCE PEI ABRIEFESTIGKEIT PEI ІЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЗА ШКАЛОЮ PEI	PN-EN ISO 10545-7	Wymagane Required Erforderlich Требуется Необідна	Natural	4/12 000
				Amber	4/6 000
				Blue	4/6 000
				Black	3/750
				Green	3/1 500
	ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEM. DOM. UŻYTKU RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS BESTÄNDIGKEIT GEGEN IM HAUSHALT VERWENDETE MITTEL УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЪИТОВИМ ЧИСТЯЩИМ СРЕДСТВАМ СТІЙКІСТЬ ДО ПОБУТОВИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ	PN-EN ISO 10545-13	min. B min. B min. B	A	
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA CHEMICAL RESISTANCE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХІМІЧЕСКА СТОЙКОСТЬ ХІМІЧНА СТІЙКОСТЬ	PN-EN ISO 10545-13	Deklarowane Declared Angegeben Декларированные Декларовані	LA NA	
	ODPORNOŚĆ NA PALNIENIE RESISTANCE TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН СТІЙКІСТЬ ДО УТВОРЕННЯ ПЛЯМ	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 min. 3 min. 3	5	
	ODPORNOŚĆ NA RĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE SRAZING RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAARRISSE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНІЮ МЕЛКИХ ТРЕЩИН СТІЙКІСТЬ ДО УТВОРЕННЯ МІЛКИХ ТРІЩИН	PN-EN ISO 10545-11	Wymagane Required Erforderlich Требуется Необідна	Odporna Resistant Beständig Устойчивая Стійка	
	KLASA ZDOLNOŚCI PRZESKĄWIAJĄCOWEJ NON-SLIP QUALITIES ANTIRITSCHKLASSE КЛАС ПРОТИВОСКІЗЛЯЮЩИХ СВОЙСТВ КЛАС ПРОТИВОСКОЗЛИВІСВОСТЕЙ	DIN 51130		R9	
	ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY THERMAL SHOCK RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK ТЕРМІЧЕСКА СТОЙКОСТЬ ТЕРМІЧНА СТІЙКОСТЬ	PN-EN ISO 10545-9	Wymagane Required Erforderlich Требуется Необідна	Odporna Resistant Beständig Устойчивая Стійка	

GANTÉ

Calle de la Tecnología 125,
Colonia Regio Parque Industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qinguan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



BRAZILIAN QUARTZITE BLUE

Porcelanato esmaltado pulido

120 x 280



Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Colonia Regio Parque Industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.


📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

BRAZILIAN QUARTZITE GREEN

Porcelanato esmaltado pulido

120 x 280



Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : Guandong Qīngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la Tecnología 125,
Colonia Regio Parque Industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign